



Europlast 3

Aukštos kokybės dispersiniai dažai vidaus patalpoms



Medžiaga

Naudojimas	Aukštos kokybės dažai sienoms, luboms, šiurkštaus pluošto ir reljefiniams tapetams, tinkui, betonui, taip pat lengvojo betono plokštėms. Puikiai tinka biurų patalpoms, mokykloms, vaikų daželiams, ligoninėms.
Savybės	Labai ekonomiškai, neišskiria lakiųjų organinių junginių, betirpikliai, išdžiūvę bekvapiai, be kenksmingųjų medžiagų, skiedžiami vandeniu, difuziški.
Klasifikacija pagal DIN EN 13 300	Atsparumo šlapiam trynimui klasė: 2, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778. Dengiamosios gebos klasė: 2, kai išeiga 7 m ² /l Didž. grūdelių dydis: smulki dispersija. Pateikiami vidutiniai duomenys. Kadangi mūsų gaminiuose naudojamos natūralios žaliavos, duomenys gali šiek tiek skirtis, bet tai įtakos produkto savybėms neturi.
Spalva	Balta. Gali būti spalvinami spalvinimo mašina ar koncentruotais dažikliais.
Blizgesio laipsnis	Matiniai.
Tankis	Apie 1,32 g/cm ³
Pigmentas	Titano dioksidas ir plastifikatorius
Rišiklis	Sintetinių polimerų dispersija
Sudėtis	Polivinilacetato dispersija, kalcio karbonatas, vanduo, titano dioksidas, priedai, konservantas.

Dengimas

Dažomas paviršius	Tinkami pagrindai: tinkai, gipso ir paruoštasis tinkas, gipsinės plokštės, gipskartonio plokštės, akytasis betonas, betonas, silikatinės plytos, plytų mūras, taip pat apkrovą išlaikantys paviršiai. Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas ir išlaikantis apkrovą. Atpleišėjusias dalis pašalinti, paviršius švariai nuplauti. Stipriai sugeriančius pagrindus nugaruntuoti „düfaTiefgrund LF D314“.
Dengimas	Teptuku, ilgo plauko voleliu, purkštuvu (beoriu). Prieš naudojant gerai išmaišyti. Paprastai pakanka vieno įsotinto sluoksnio, prireikus skiesti vandeniu iki 5 %. Kontrastingus paviršius dengti paruošiamuoju sluoksniu, atskiedus vandeniu iki 10 %.
Sąnaudos	Apie 7 m ² /l. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.



Skiedimas	Vandeniui, maksimaliai 10 %.
Spalvinimas	Spalvinimo sistema düfa Mix , spalvinant spalvinimo mašina arba iki 5% dažikliu Vollton- und Abtonfarbe D230.
Įrankių valymas	Plauti vandeniui iškart po darbo.
Džiūvimo laikas	Kai oro temperatūra +20°C paviršius išdžiūsta per 4-6 val. ir vėl galima dažyti. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta ilgiau.
Naudojimo temperatūra	Min.aplinkos ir pagrindo temperatūra +5 °C dažymo ir džiūvimo metu.
Fasuotė	1l, 2,5 l, 5l ir 10l
Saugojimas	Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Praitus indus laikyti sandariai uždarytus. Nepraimtų indų laikymo trukmė 24 mėn.

Pastabos

Saugumo priemonės	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Purškiant, neįkvėpti susidarančių garų. Darbo metu ir jį pabaigus gerai vėdinkite patalpas. Patekus į akis ar ant odos, kruopščiai nuplauti vandeniui. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir ant grunto.
VOC nuorodos	Ribinė ES leidžiama vertė šiam produktui (Kat. A/b): 30 g/l (2010). Šis produktas turi sudėtyje maks. 1 g/l VOC.
Utilizavimas	Pagal reikalavimus.

Papildymas

Dengimo sistema: Pagrindo patikrai žr. "Statybos rangos darbai" VOB 18 363, C dalis, 3 pastraipa

Nr.	Pagrindas	Pirminis paruošimas ir gruntavimas
1.	PII, PIII grupių skiediniai, PIV grupės gipso tinkas, gipso plokštės, betonas	düfa Tiefgrund LF D 314
2.	Gipso kartono plokštės	düfa Tiefgrund LF D 314
3.	Dekoratyvinis tinkas, silikatinės plytos	düfa Tiefgrund LF D 314
4.	Nedažyti tapetai "Raufaser" ir kiti silpnai įgeriantys tapetai	Negruntuoti
5.	Seni, tvirti dispersinių dažų sluoksniai	Negruntuoti
6.	OSB, MDP plokštės, fanera ir tvirtos plaušo plokštės	düfa Allgrund

Perspėjimas		
A.	Paviršius, pažeistas pelėsio ar grybelio	Pelėsį ar grybelį kruopščiai pašalinti, naudojant Schimmelentferner, nuplauti vandeniui ir leisti gerai išdžiūti.
B.	Druskų plėmai	Nuvalyti sausai, gruntuoti gruntu Tiefgrund TB, D 315. Garantija neteikiama, jei dažoma ant nenuvalyto paviršiaus.
C.	Ilgam išliekantys elastingi hermetikai	Nedažyti
D.	Plytų mūras (silikatinės ir klinkerinės plytos)	Dažant, paviršius turi būti natūraliai drėgmas. Jei paviršius ištepamas suodžiais, matosi nikotino dėmės, jį reikėtų padengti dažais Schnellrenovierfarbe LH.



Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Tel. +37065011770

El.paštas: audrius@meffert.lt

www.meffert.lt

www.duefa.de

Techninė atmintinė 01/2009