



Dekoratyvinis polimerinis tinkas Kratzputz

Vidaus ir išorės darbams

Granulių dydis 1,5mm, 2,0mm ir 3,0mm



Polimerinio tinko tekstūra panaši į grublėto mineralinio tinko struktūrą. Jis pagamintas, naudojant aplinkai nekenksmingas žaliavas. Su Kratzputz tinku lengva dirbti, tinkas pasižymi geru sukibimu ir turi tolygų struktūrinį piešinį. Danga yra atspari stipriam lietuvi, saulės spinduliams, praleidžia vandens garus, nejautri dūmams ir agresyvioms pramoninėms išmetamosioms dujoms.

Tankis/specifinis svoris:	Apie. 1,90 g/cm ³
Rišiklio pagrindas:	Polimerinė dispersija
Pigmentai:	Titano dioksidas
Spalva:	Balta
Blizgesys:	Matinė danga
Struktūra:	Grublėto tinko struktūra
Laidumas vandens garams S_{dh-o}	0,2 – 0,35
Dengimo būdas:	Pageidaujama tinko konsistencija gaunama skiedžiant vandeniu. Tinkuojama nerūdijančio plieno lyginančia glaistykle, nubraukiama iki grūdelių dydžio sluoksnio ir sukamaisiais judesiais trinama plastmasine glaistykle. Galima tinkuoti ir mechanizuotai. (Nedirbti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Gamintojas negarantuoja, kad tinkas, panaudotas permainingu vėlyvo rudens, žiemos arba ankstyvo pavasario laikotarpiu, išliks patvarus).
Sąnaudos:	Granulių dydis 1,5 mm - apie 2,5 kg/m ² Granulių dydis 2,0 mm - apie 2,9 kg/m ² Granulių dydis 3,0 mm - apie 3,7 kg/ m ² Tai orientacinės reikšmės, už kurias gamintojas neatsako, nes kiekvienas paviršius turi tik jam būdingas savybes, kurios ir nulemia sąnaudas. Norint tiksliai apskaičiuoti sąnaudas, reikia atlikti bandomąjį dengimą objekte.



Techninė atmintinė

Darbo sąlygos:	Negalima dirbti, jei pagrindo ir oro temperatūra žemesnė kaip + 5 °C.
Džiūvimo laikas (20 °C/65 % santykinė oro drėgmė):	Viršutinis paviršius išdžiūsta maždaug po 24 val. (reikia atminti, kad esant žemesnei temperatūrai ir aukštesnei santykinei oro drėgmei džiūvimo laikas gali siekti savaitę).
Spalvinimas:	Atspalvį galima suteikti sodrių tonų dažikliais Düfa Vollton- und Abtonfarbe D230 (ne daugiau kaip 5 %) arba dažų spalvinimo mašina.
Skiedimas:	Max. vandeniu iki 3 %
Įrankių valymas :	Nuplauti vandeniu iš karto po panaudojimo
Įpakavimas :	25 kg.
Sandėliavimas :	Sausai, vėsiai, tačiau saugoti nuo šalčio. Pradėtus naudoti indus reikia gerai uždaryti ir kuo greičiau sunaudoti.
Pavojingumo žymėjimas:	Nėra
LOJ kiekis:	ES nustatytos ribinės vertės šiam produktui (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 40 g/l lakiųjų organinių junginių.

Pagrindas ir sluoksnių eiliškumas: Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be vaško, silikono dėmių ir dulkių.

Pagrindo paruošimas:

Nauji paviršiai : Pašalinkite nešvarumus ir nuvalykite paviršius. Aglomeruotą plėvelę, jeigu ji yra, pašalinkite.

Seni paviršiai : Paviršius reikia kruopščiai nuvalyti sausu būdu (mechanškai arba garų srove).

Jeigu paviršiai pažeisti grybo ar dumblių, reikia atlikti specialų pagrindo valymą bei paviršius papildomai apdoroti dumblius naikinančia priemone. Įtrūkusiam pagrindui mes rekomenduojame specialias dengimo sistemas. Neprikibusias dažų daleles bei nesilaikančius senus dažus ir dangas pašalinkite ir paviršių nuvalykite papildomai (mechaniniu būdu arba tinkama chemine priemone dažams nuimti).

Pagrindas	Paruošimas	Gruntavimas
Naujas tinkas (PG II + III) Pagal tinkavimo technikos reikalavimus, leisti tinkui pakankamai sukietėti.	Ž.r. »Pagrindo paruošimas«	Jeigu reikia, Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Senias tinkas (PG II + III)	Naujai tinkuotus paviršius, kai jie pakankamai gerai išdžiū, reikia tinkamai fluatuoti (apdoroti silicio fluorida tirpalu) ir po to nuplauti	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Gipso konstrukcijų plokštės, gipso konstrukciniai elementai, gipso kartono plokštės, gipso ir PGIV grupės tinkai.	Jeigu ant tinko yra aglomeruota plėvelė ir glaisto užtvartos, jas nušlifaukite.	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314



Techninė atmintinė

Naujas sunkusis betonas	Užtiškusį tepalą, riebalus ir vašką pašalinkite fluatuojančiu, putojančiu valikliu ar garų srove.	Jeigu reikia: Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Senas sunkusis betonas	Nedidelius defektus ir įdubimus užtaisyskite armuojančiu glaistu Armierungsspachtel.	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Dujų (porėtas) betonas	Ž.r. »Pagrindo paruošimas«	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Asbestcemenčio plokštės	Ž.r. »Pagrindo paruošimas«	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Plytų mūras	Nuvalyti ir nušluostyti dulkes.	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Kalkakmenio (silikatinių plytų) mūras	Naujas mūras turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesius. Siūlės turi būti neprikaištingos	Düfa giluminiu gruntu Düfa Tiefgrund LF D314
Medžio drožlių, kieto plaušo, presuotos ir pertvarų plokštės.	Atitinkamai paruoškite pakeistas plokštes.	Düfa universaliu gruntu
Seni, gerai besilaikantys lako ir dispersinių dažų sluoksniai	Blizgančius paviršius pašiuškinkite arba nuėsdinkite šarmais.	Düfa giluminiu gruntu Tiefgrund LF (reikia gruntuoti tik tuo atveju, jeigu dispersiniai dažai stipriai sugeria).
Seni kalkinių ir mineralinių dažų (bei dangų) sluoksniai.	Pilnai pašalinti mechaniniu būdu ir nuvalyti dulkes nuo paviršiaus.	Düfa giluminiu gruntu Tiefgrund LF
Klijų dažų sluoksniai .	Gerai nuplaukite.	Žr. Atitinkamą pagrindą.
Tapetai	Pašalinkite, kad neliktų likučių; skylės užtaisyskite užpildu arba sienų glaistu.	Žr. Atitinkamą pagrindą. .

Tarpinis sluoksnis: 1 kartą gruntuokite Düfa kvarciniu gruntu Düfa Quarzgrund , atskiedus jį vandeniu iki 10 %.

Viršutinis sluoksnis: Tinkuojama dekoratyviniu polimeriniu tinku Düfa Kratzputz 1,5 / 2,0 mm.

Nuoroda: Kadangi medžiagos gamybai naudojamos gamtinės žaliavos, atspalviai gali nežymiai skirtis. Todėl vieno paviršiaus tinkavimui rekomenduojame naudoti tos pačios partijos tinką. Ruošdami tinką Düfa Kratzputz 1,5 / 2,0 mm, maišykite jį lėtai maišykle arba strypu.

Pateiktoje informacijoje panaudotos naujausios žinios apie dažymo techniką. Kadangi produktą naudojant pagal konkrečią paskirtį ir juo dažant įvairius paviršius reikia tinkamai parinkti dažomų sluoksnių eilės tvarką bei dažymo metodą, o tokio parinkimo mes įtakoti negalime, todėl šioje techninėje informacijoje nurodyti duomenys negali būti pagrindas juridinėms pretenzijoms. Ši techninė atmintinė anuliuoja ankstesnes šio produkto technines atmintines.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Techninė informacija 2007